

FLOCCATI DAINEL COLLECTION

SUPPORTI DISPONIBILI

SG: supporto carta 95 gr
PVC: Platisol 250 µm
Board: Cartoncino 300 gr
CC: Cartoncino 400 gr
AC29: supporto adesivo acrilico

CARATTERISTICHE TECNICHE DAINEL SG

Grammatura totale: 230 ± 25 g/m²
Spessore medio: $0,50 \pm 0,05$ mm
pH residuo: ≥ 8
Resistenza alla luce (scala blu): da 4 a 7 a seconda della tonalità
Fibre di flock libere: $\leq 0,3$ g/m²
Formato: 100 mt x 104 cm
Peso imballaggio in rotolo: 27 kg ad eccezione del colore Neige (08:50 metri)

CARATTERISTICHE TECNICHE DAINEL PVC

Grammatura: 470 ± 25 g/m²
Spessore: $0,60 \pm 0,05$ mm
Resistenza alla luce (scala blu): da 4 a 7 a seconda della tonalità
Fibre di flock libere: $\leq 0,3$ g/m²
Formato: 140cmx50 mt
Peso imballaggio in rotolo: 35 kg ad eccezione del colore Neige (08:40 metri)

CARATTERISTICHE TECNICHE DAINEL BOARD

Grammatura: 440 g/m²
Formato foglio 70x100 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE DAINEL CC

Grammatura: 540 g/m²
Formato foglio 70x100 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE DAINEL AC29

Grammatura: 375 g/m²
Spessore: $0,65 \pm 0,05$ mm
Resistenza alla luce (scala blu): da 4 a 7 a seconda della tonalità
Fibre di flock libere: $\leq 0,3$ g/m²
Formato: 10 mtx50 cm
Peso imballaggio in rotolo: 2,5 kg

INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO

Si raccomanda di utilizzare il materiale entro un anno dal ricevimento. Il supporto adesivo AC29 dovrebbe essere immagazzinato tra i 20° e i 25°C.

CONDIZIONI GENERALI PER STAMPA A CALDO

0,5 sec – temperatura 120 °C – pressione circa 200 kg/cm²

Per ulteriori consigli sulla stampa a caldo HC e AS (www.kurz.de)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Prodotto neutro (non danneggia i metalli preziosi), privo di sostanze azoiche e amianto.

Privo di composti organici volatili (VOC).

DAINEL SG è conforme alla norma per giocattoli EN 71 parte 3.

Tolleranze cromatiche specifiche vengono applicate per ciascun colore.



Only the products
that are identified
as such on this
document are
FSC® certified

The mark of
responsible forestry