

CARTA DA RIVESTIMENTO OLIN

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Gamma di carte tinta di diverse tonalità. La gamma risponde ad ogni esigenza, dai progetti creativi, gli inviti, i poster o packaging di fantasia e di alta qualità. La carta Olin è certificata FSC® e disponibile in vari grammature e formati.

OLIN COLOURS

gsm	Baby Blue	Baby Pink	Blush	Brilliant White	Californian Blue	Cherry	Citrus Yellow	Cloud	Cobalt	Fawn	Grey	Hot Brown	Ivory	Jungle Green	Light Blue	Old Gold	Orange	Oyster	Pistachio	Poppy	Spring Green	Storm Grey	Sunshine Yellow	Urban Grey	Vanilla
80	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

130

● Available in 450 x 640mm ○ Available in 700 x 1000mm ● Available in both formats

OLIN COLOURS

gsm	80	90	120	170	240	320	400	500	700
Black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
450 x 640	●	○	●	○	●	●	○	○	○
483 x 330	○	○	○	○	● ^D	● ^D	○	○	○
530 x 750	○	○	○	○	● ^D	● ^D	○	○	○
700 x 1000	○	●	●	●	●	●	●	●	●

All dimensions in mm ● Available in ream ● Available in ream and bulk pallet D: Digital certified for HP Indigo and Dry Toner presses



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Stampa: a caldo, offset, serigrafia, goffratura, punzonatura, fustellatura e verniciatura UV.

Grammature disponibili: 80-90-120-170-240-320-400 g/m² - (500-700 g/m² solo per carta Olin Black)

Formati disponibili: 70×100 cm standard- 45×64-48,3×33-53×75 cm su richiesta

LINEE GUIDA PER LA STAMPA

Le carte e i cartoncini Olin garantiscono eccellenti risultati di stampa e finitura con tutti i principali processi, tra cui: offset, serigrafia, goffratura, punzonatura, fustellatura e verniciatura UV e stampa a caldo. Per una buona asciugatura, le carte devono essere stampate con inchiostri semi-freschi di buona qualità. Per evitare segni e sbavature durante la stampa di più colori, si consiglia di utilizzare uno spray anti-sbavatura da 35 micron per i cartoncini e da 20 micron per le carte. Preparare piccoli pallet di fogli e attendere almeno 24 ore dopo la stampa, riducendo al minimo l'impilamento.

PROGETTAZIONE E PRESTAMPA

Per il processo di stampa offset, si consiglia un valore di retinatura compreso tra 150 e 175 lpi. Retini più fini fino a un massimo di 200 lpi possono anche dare ottimi risultati con un attento controllo della densità dell'inchiostro. Per elementi grafici più pesanti e densità più elevate, può essere necessaria la rimozione del colore di fondo e si dovrebbe applicare una quantità sufficiente di polvere. Si consiglia di puntare a un peso totale del film di inchiostro del 260%.

FINITURA

Si consiglia di eseguire una prestrizzazione per i cartoncini e quando si piega contro la direzione della grana. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare una cordonatrice e un sistema a matrice.

STAMPA CON FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE LASER E STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO

La gamma Olin è adatta alla stampa con fotocopiatrice, stampante laser e stampante a getto d'inchiostro fino a 170 gsm e anche a 240 gsm (a seconda delle macchine). Per grammature superiori, lo spessore e la rigidità potrebbero compromettere il funzionamento delle macchine da stampa. Si consiglia di verificare i limiti tecnici con la stampante. Sottolineiamo che Olin non è prodotto specificatamente per questo tipo di tecniche di stampa, ad esempio non ha trattamenti aggiuntivi.



Cerca i nostri prodotti
certificati FSC®

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC® certified

The mark of
responsible forestry